

**MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattia sisältävä dispersiomaali kuivien sisätilojen maalaukseen.

MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 211 ja 311 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 11.1 ja 30). Kiiltoryhmä 6.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

KÄYTTÖ

Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintojen maalaukseen kun halutaan täyshimmeä pinta. Pohjamaalina sillä on hyvä päällemaalattavuus erikiiltoisilla lateksimaaleilla.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 35 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l. EU VOC raja-arvo (kat A/g): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus

Ennen maalattu pinta	7 - 10 m ² /l
Tasoite ja puukuitulevy	5 - 8 m ² /l
Betoni- ja rappauspinta	4 - 7 m ² /l

Tiheys

n. 1,5 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %

- pölykuiva	½ tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Kiilto

Täyshimmeä

Värisävyt

Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

Pesun- ja kulutuksenkesto

Maalipinnan mekaanisen kulutuksen kesto on vähäinen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 4.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään M MAALINPESULLA ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Ruiskutasoitettut kattopinnat, jotka eivät ole vedenkestäviä, suosittelemme pohjustettaviksi liuoteohenteisella pohjamaalilla.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kevytsilotteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

Pohjamaalaus

Teräspinnat pohjamaalataan ruosteenestomaalilla.
Sinkityt pinnat maalataan suoraan M 3 POHJAMAALILLA.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
