

**MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattipohjamaali.  
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 212 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmät 11.1 ja 30). Kiiltoryhmä 6.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksen **M1-ryhmään**.

**KÄYTTÖ**

M KOVA YLEISPOHJALLA voidaan sisätiloissa pohjamaalata betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- ja rakennuslevypintoja maalausohjeiden mukaisesti. Lisäksi se soveltuu aikaisemmin alkydi- tai dispersiomaaleilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Voidaan myös käyttää sisätilojen kattomaalina.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 39 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/g): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

**Käytännön riittoisuus**

5 - 8 m<sup>2</sup>/l

**Tiheys**

n. 1,6 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %**

- pölykuiva

½ tunnin kuluttua

- päällemaalattavissa

1 - 2 tunnin kuluttua

**Ohenne, välineiden pesu**

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

**Kiilto**

Täyshimmeä

**Värisävyt**

Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

**Pesun- ja kulutuksenkesto**

SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2.

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.  
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään M MAALINPESULLA ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.  
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.  
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.  
Ruiskutasoitettut kattopinnat, jotka eivät ole vedenkestäviä, suosittelemme pohjustettaviksi liuoteohenteisella pohjamaalilla, esim. FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.  
Pinnan epätasaisuudet silotetaan SILORA LF kevyttasoitteella tai SILORA LW märkätilojen kevyttasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.  
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,020 - 0,023".

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.  
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

**Pintamaalaus**

Pintamaalaus voidaan tehdä 1 - 2 tunnin kuluttua.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotuloksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos-group.com](http://www.teknos-group.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---