

**MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen, alkydi-akrylaattiperustainen peittosuoja ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 463 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 83). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

**KÄYTTÖ**

Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen käsittely. Vanhan ja uuden puunsuojapinnan värisävyn yhtenäistäminen. Sopii myös uusille ja painekyllästetyille puupinnoille. Tyypillisiä kohteita ovat seinät, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne.

**TEKNISET TIEDOT****Kuiva-ainepitoisuus**

N. 40 tilavuus-%

**Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

**Käytännön riittoisuus**

5 - 10 m<sup>2</sup>/l

**Tiheys**

n. 1,2 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH****- päällemaalattavissa**

12 tunnin kuluttua

**Ohenne, välineiden pesu**

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

**Kiilto**

Puolihimmeä

**Värisävyt**

Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

**Säänkestävyys**

Hyvä

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Käännä**

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Homeiset pinnat pestään RENSA Homepesuliuksella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Sivele pinta WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi. Pohjamaalaa puupinnat ulkopohjamaalilla ja anna pintojen kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

**AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:**

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines ja nukkinen puu. Vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta.

Pese maalipinnat M MAALINPESULLA, homeiset pinnat RENSA HOMEPELUSULIUKSELLA ja huuhtelee pinnat hyvin.

Pohjusta paljaat puupinnat WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla ja pohjamaalaa ulkopohjamaalilla. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

**Pintamaalaus**

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä puunsuojaa samaan astiaan. Sekoita hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaa. Käsittele päätypuu erityisen huolellisesti.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

**LISÄTIETOJA**

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---