



atelier diessner design glanzwachs - kiiltovaha

Sisäkäyttöön tarkoitettu erikoisvaha, joka soveltuu suojaavaksi pinnaksi sileille Diessner kalkki- ja tehostetasoitepinoille

- Väritön
- Voidaan kiillottaa korkeakiiltoiseksi
- Parantaa värihohtoa
- Helppolevitteinen
- Lähes hajuton

Käyttötarkoitus:

Erikoisvaha, jota soveltuu suojaavaksi pinnaksi kaikille sileille Diessner kalkki- ja tehostetasoitepinoille. atelier diessner design glanzwachs -kiiltovaha kuivuu värittämäksi ja estää likahiukkasia ja kosteutta pääsemästä tunkeutumaan nopeasti pinnoitteen sisään. atelier diessner design glanzwachses -kiiltovahaa levittämällä saadaan parannettua valmiiden koristepintojen värihohtoa ja värisyvyyttä. atelier diessner design glanzwachs -kiiltovaha voidaan kiillottaa käsin tai koneellisesti. Kiiltoastetta voidaan mukauttaa silkinkiiltoisen ja voimakkaan kirkkauden välillä sen mukaan, kuinka perusteellisesti kiillotus tehdään.

Tekniset tiedot:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Perusta: | Luonnosta saatavien ja synteettisten vahojen yhdistelmä |
| • Värisävy: | Läpikuultava. |
| • Varastointilämpötila: | Viileässä, mutta jäätymättömässä varastossa, ei alle +5°C lämpötilassa, sulje avattu huolellisesti käytön jälkeen. |
| • Säilyvyys: | Avaamattomana vähintään 2 vuotta |
| • Levitys- ja alustalämpötila: | Ei alle +5°C lämpötilassa |
| • Kiillotettavissa: | Noin 20-30 minuutin kuluttua (kun +23°C ja 50% suhteellinen ilmankosteus) |
| • Kuivumisaika | 30-60 minuutin kuluttua, täysin kovettunut noin 28 vrk kuluttua, (kun +23°C ja 50% suhteellinen ilmankosteus). |
| • Pakkauskoko: | 1,0 kg |
| • Menekki: | Maks. 10 g/m ² /levityskerrosvahvuus. Levitä vaha vain erittäin ohuina kerroksina. |

Tuotekoodi

Maalit ja lakat:

M-DF 02

Vaaraa osoittavat lausekkeet:

R 10 Syttyvää
R 66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja tai halkeilua
S 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
S 37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä
S 24 Varottava kemikaalin joutumista iholle
S 43 Sammutukseen käytettävä sammutusvaahtoa, hiilidioksia, jauhesammutusainetta. Sammutukseen ei saa käyttää vettä!

Levitys:

- Levitä atelier diessner design glanzwachs –kiiltovaha koko pinnalle ja erittäin ohuelti japani-tasoitelastalla tai atelier classico -venetsianlastalla samalla tavalla kuin viimeksi tehty koristetasoitekerros. Poista liika materiaali välittömästi.

Tuotteet, joiden pinta voidaan käsitellä Atelier diessner design glanzwachs -kiiltovahalla:

- atelier diessner fresco
- atelier diessner stucco rapido
- atelier diessner unikat design spachtel - tasoite
- atelier diessner classico stucco
- atelier diessner classico intonaco (vain sileäpintaisena)
- atelier diessner classico alla calce (jotta ulkonäöstä saataisiin puhtaasti mineraalipinnan kaltainen, suosittelemme mieluummin impregnoimaan pinnan atelier diessner classico saonadan kanssa.)

Kiillotus:

- atelier diessner design glanzwachs -kiiltovaha voidaan kiillottaa käsin tai koneellisesti 20 – 30 minuutin kuluttua. Kiillotuksessa kannattaa käyttää villatyynyllistä kiillotuslaikkaa. Kiiltoastetta voidaan mukauttaa silkinkiiltävän ja voimakkaasti kiiltävän välillä sen mukaan, kuinka perusteellisesti kiillotus tehdään.

Muista huomioida levityksen yhteydessä:

- Käytä levitykseen naarmutonta lastaa.
- Siirrä materiaalia levittäessäsi vahaa vielä kuivalta, työstämättömältä pinnalta työstetylle pinnalle, näin vältät työsaumojen syntymistä.
- Valkoisille tehostetasoitepinnoille voi muodostua lievästi keltainen vivahtus.
- Jos levitys tehdään liian paksultti, materiaali ei voi kuivua läpikotaisin ja kellastuu sen takia.

Levitystapa :

Ruostumattomasta teräksestä tehty japani-tasoitelasta tai atelier diessner classico -venetsianlasta.

Työvälineiden puhdistus:

Puhdista heti käytön jälkeen pehmeällä liinalla, käytä tarvittaessa hieman liuotinta.

Muista huomioida:

Työsaumojen välttämiseksi suuremmilla pinnoilla pinnoitus tulee tehdä ripeästi märkää märälle -periaatteella. Älä levitä liian korkeassa huonelämpötilassa. Mikäli mahdollista, vähennä huoneen lämmitystä päivää ennen levitystä. Tasoitetechnikoilla aikaansaatavien pintojen ulkonäkö vaihtelee kulloisenkin alustan ja levitystavan mukaan, tarvittaessa tee ennen levitystä koepintoja. Käytä yhtenäisillä pinnoilla vain samasta erästä peräisin olevaa materiaalia (katso valmistusnumero). Pienet notkeus- ja värisävyerot ovat mahdollisia tuotteen valmistusaineiden takia. Vähemmän sileitä pintoja ei pystytä yleensä kiillottamaan kiiltäväksi vahan kanssa. Älä käytä sellaisilla pinnoilla, jotka altistuvat usein vesikuormitukselle.

Jätteiden hävitys:

Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Vie nestemäiset materiaali jäämät valtuutettuun jätemaalien/-lakkujen keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kovettuneina maaleina tai talousjätteenä. Jätekoodin numero 080112. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään.

Sisältää isoparafiinista hiilivetyä, tunnusmerkintä RL 96/65/EY mukaan

Turvallisuustoimenpideohjeet:

Katso R + S -lausekkeet. Syttyvää. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin, käytettävä sopivia suojakäsineitä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta ja käytettävä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätöntä. Lue aina ennen käytön aloittamista tunnusmerkinnät ja tuotetiedot. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään. Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese materiaaliroskeet kaikenlaisista pinoilta välittömästi pois miedolla liuottimella.
Lisätietoja: katso käyttöturvallisuustiedote.

Muista huomioida:

Tässä tässä annetut tiedot, erityisesti tuotteidemme levitykseen ja käyttöön liittyvät ehdotukset, perustuvat tietämyksemme ja kokemuksiimme. Erilaisista materiaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suosittelemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Erityisiä ohjeita:

Tekninen neuvonta: Emme pysty huomioimaan tässä tiedotteessa kaikkia mahdollisia alustoja ja niiden pinnoitusteknistä käsittelyä. Pulmallisissa tapauksissa ammattitaitoiset edustajamme neuvovat sinua yksityiskohtaisesti ja kohdekohtaisesti.

Tekninen neuvonta: +49(0)30 60 000 260 (Saksa)

www.diessner-farben.de

info@diessner-farben.de

Diessner GmbH & Co KG
Postfach 470352
12312 Berliini, Saksa

Versio 2008-01-15