



atelier diessner stucco rapido

Runsastehosteinen tasoitemassa sisätilojen pintojen koristeelliseen pinnoitukseen

- Vesiohenteinen ja luonnonmarmorijauhepohjainen erikoistasoitemassa silotustekniikoita käyttäen suoritettavaan levitykseen
- Helppolevitteinen
- Voidaan kuvioda ja kiillottaa
- Sileä ja saumaton pinta
- Lähes hajuton

Käyttötarkoitus

atelier diessner stucco rapido on korkealaatuinen sisätilojen pintojen erikoistasoitemassa, joka voidaan kuvioda ja kiillottaa. Koska sen raaka-aineena on käytetty luonnonmarmorijauhetta, sen avulla pystytään tekemään Välimeren alueella suositun venetsialaisen tyylin kuvioita ja tehosteita. atelier diessner stucco rapidolla saat tehtyä vain kahdella työvaiheella sileän saumattoman pinnan näyttävää silotustekniikkaa vastaavasti. Kiiltoaste vaihtelee kulloisenkin työstötavan mukaan silkinhimmeästä silkinkiiltävään, toivottaessa se voidaan tehdä myös korkeakiiltoiseksi.

Tärkeitä ohjeita:

- Sideaine: Vesipohjainen erikoisdispersio.
- Erityiset täyteaineet: Korkealuokkaiset luonnonmarmorijauheet.
- Värisävy: Valkoinen, tai sävytyksen mukainen värisävy.
- Kiiltoaste: Silkinhimmeästä kiiltävään kiillotusasteen mukaan.
- Varastointilämpötila: Viilessä, mutta jäätymättömässä varastossa, sulje avattu pakkaus huolellisesti käytön jälkeen.
- Varstointikestävyys: Avaamattomana vähintään 2 vuotta
- Levitys- ja alustalämpötila: Ei alle + 5 °C (alusta ja ympäröivä ilma).
- Kuivumisaika*: 4- 6 tuntia (kun + 20 °C ja 60% suhteellinen ilmankosteus).
- Kiillotusvalmis 2. levityskerros*: 20-30 min. kuluttua
- Materiaalimenekki*: 1. levityskerros n. 300- 400 g/m².
2. levityskerros n. 150- 250 g/m².
- Pakkauskoko: 10 kg.

*Kaikki tiedot ovat likimääräisiä arvoja ja ne voivat vaihdella huoneen ilmasta ja alustasta johtuen.

Tuotekoodi Maalit ja lakat:	M-DF 01
Vaarasta ilmoitus:	Ei tarvita.
Työvälineiden puhdistus:	Heti käytön jälkeen vedellä.

Soveltuvat alustat ja niiden valmistelu:

Alustojen täytyy olla kestäviä, sileitä ja kuivia. Niillä ei saa olla epäpuhtauksia, kukintoja, värjäytymiä, homesientä, kuonakerroksia, jauhemaisia kerroksia eikä erottavia aineksia. Ennestään olevat vanhat pinnoitukset täytyy tarkastaa sopivuuden, tartunnan ja kestävyuden varmistamiseksi. Noudata VOB, osa C, DIN 18363, kohta 3 ja asiaankuuluvien BFS-tiedotteiden ohjeita (Saksa). Puhdistustöissä tulee noudattaa asiaankuuluvia lakimääräyksiä. Suosittelemme tekemään ennen töiden aloittamista koepintoja, joilla tartunta ja pintakuivio pystytään tarkastamaan. Huomioi ennen levitystä Diessnerin pohjusteiden tekniset tuotetiedotteet.

- Ei-imevät ja tiiviit alustat täytyy hioa, puhdistaa ja pohjustaa Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).
- Huokoiset, hiekkaavat ja imevät alustat tulee pohjustaa Diessner Akryyli-hydropohjusteella (Acryl Hydrogrund) ELF.
- Epätasaiset alustat tulee silottaa Diesser Tasoitteella (Akkordspachtel)

Käyttöohjeet:

Sävytys

- Sävytyskonsentraateilla tai 10 värisävyllä Diessner Mix -järjestelmässä. Sävytyksen jälkeen sekoita huolellisesti puhtaalla sähkövispilällä. Suosittelemme kaatamaan materiaalin sävytyksen jälkeen puhtaaseen astiaan ja sekoittamaan sen sekaan alkuperäisen pakkauksen reunoihin tarttuneen sekoittamatta jääneen materiaalin.

Välipinnoitus

- Diessner Super Premium ELF tai Diessner LAR LF.

Pinnoitus:

- **1. levityskerros:** levitä atelier diessner stucco rapido ruostumattomasta teräksestä valmistetulla lastalla koko pinnalle ja tee samalla lastan reunalla keveillä, epäsäännöllisillä ja ristikkäisillä liikkeillä purseita ja lastanjälkiä. Tällöin pintaan syntyvät lievät syvennykset ja purseet ovat vapaasti muotoiltavissa ja toivottavia. Niillä saadaan aikaan toisen kerroksen levityksen jälkeen toivottu tehoste.
- **2. levityskerros:** 4-6 tunnin kuivumisajan jälkeen levitetään toinen kerros atelier diessner stucco rapido -massaa. Tällöin ensimmäisen kerroksen syvennykset ja pursereunat täytetään ja pinta tasoitetaan lastalla täysin sileäksi, sen yhteydessä lastaa tulee painaa pintaa vasten. Painamisvoimakkuuden mukaan tulokseksi saadun pinnan kiiltoaste vaihtelee silkinhimmeästä silkinkiiltävään. Haluttaessa pinta voidaan tämän jälkeen (odotusaika 20-30 min) kiillottaa lasikuitukankaalla, kangas voidaan tarvittaessa kiinnittää sen kiillotuskoneeseen.
- Jos pinnalle halutaan suurempi kiiltoaste, enemmän värisyvyyttä tai parempi pintasuojaus, tällöin pinta voidaan käsitellä Diessner Unikat Wachs -vahalla. Sitä varten vaha levitetään lastalla ohuelti pinnalle ja kiillotetaan kuivumisen jälkeen pehmeällä liinalla tai kiillotuskoneeseen kiinnitetyllä villatyynyllä.
- Levitys on mahdollista myös kahteen kertaan tehtävällä laikutuksella.

Muista huomioida:

Heitä liika materiaali seinän tasoituksessa roskeen, ei takaisin laastiämpäriin. Käytä aina ruostumattomasta teräksestä valmistettuja silotuslastoja, joiden kulmat saavat olla mieluiten pyöristettyjä. Työvälineissä ei saa olla jäystettä, naarmuja eikä muita vaurioita. Älä tee ensimmäisen tasoitekerroksen epäsäännöllisestä kuviosta liian karkeaa. Pinnankestävyyttä voidaan parantaa erityisesti voimakkaiden värisävyjen yhteydessä tekemällä loppupinnoitus Diessner Unikat Design Wachs -vahalla.

Jätteiden hävitys:

Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Vie nestemäiset materiaali jäämät valtuutettuun jätemaalien/-lakkojen keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kovettuneina maaleina tai talousjätteenä. Jätekuodinumero 080112. Älä päästä valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään.

Turvallisuustoimenpideohjeet:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet iholta ja silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, maaperään eikä vesistöihin. Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese materiaaliroskeet kaikenkertyneiltä pinnoilta välittömästi pois veden kanssa.

Lisätietoja: katso Käyttöturvallisuustiedote.

Erityisohjeita:

Tekninen neuvonta: Emme ole voineet käsitellä tämän teknisen tuotetiedotteen puitteissa kaikkia mahdollisia alustoja ja niiden pinnoitusteknistä käsittelyä. Vaikeissa tapauksissa tee koepintoja tai kysy neuvoa teknisiltä asiantuntijoiltamme tai edustajiltamme.

Kaikki tässä annetut tiedot, erityisesti tuotteidemme levitykseen ja käyttöön liittyvät ehdotukset, perustuvat tietämykseen ja kokemuksiimme. Erilaisista alustamateriaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suosittelemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Versio 2008-01-15