

atelier diessner aquatone lasur - kuultopinnoite

Käyttövalmis tehostekuultopinnoite sisäkäyttöön

- Vesipohjainen ja koristeellinen kuultopinnoite
- Monivärinen vaikutelma vaaleiden erikoishiukkasten ansiosta
- Levitys helppoa
- Liuotinaineeton, lähes hajuton
- Voidaan sävyttää yksilöllisesti Diessner MIX:n avulla
- Voidaan puhdistaa vedellä ja neutraaleilla kotitalouden pesuaineilla

Materiaalityyppi:

Sisäkäyttöön tarkoitettu korkealaatuinen, koristeellinen ja akrylaattipohjainen kuultopinnoite, joka sisältää vaaleita tehostehiukkasia.

Käyttötarkoitus:

atelier diessner aquatone lasur -kuultopinnoitteella voidaan tehdä koristeellisia kuultopinnoituksia seiniin ja sisäkattoihin sisätiloissa. Vaaleiden erikoishiukkasten avulla saadaan aikaan hienojakoiset pintahostukset. atelier diessner aquatone lasur -kuultopinnoite soveltuu kestäville alustoille, jotka ovat sileitä tai tasaisesti kuvioituja. Sopivia alustoja ovat tasaiset, heikosti imevät pinnat tai pitävästi kiinnitettyt seinäpäällysteet, esim. lasikuitutapetit ja sahajauhottetut paperitapetit.

Tekniset tiedot

Sideaineperusta:	Muovidispersio DIN 55947 mukaan
Värisävy:	Perusmateriaali läpikuultavaa vaaleilla, hienojakoisilla tehostehiukkasilla, muuten värivaikutelma kulloisenkin sävytyksen mukaan.
Sävytys:	Voidaan sävyttää yleisesti Diessner MIX -järjestelmällä.
Kiiltoaste:	Silkinhimmeä
Pakkauskoko:	2,5 ja 5,0 litran astia
Varastointi:	Säilytä viileässä, mutta jäätyymättömässä varastossa. Sulje avattu pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja käytä mahdollisimman pian loppuun. Säilyy avaamattomana 24 kk. Valmistuspäivämäärä katso pakkauksen merkintä.
Menekki:	Alustan kuvion ja imukyvyn mukaan sekä levitystavasta riippuen noin 100-130 ml/m ² /levityskerta. Määritä kohdekohtaiset erot koepinnoituksella.
Tuotekoodi Maalit ja lakat:	M-DF 01
Selvitys raaka-aineista:	Akrylaattidispersio, vesi, kalvonmuostumista edistävä aine, lisäaineet, säilöntäaineet. Isotiatsolinoniallergikkojen neuvontapisteen puhelinnumero: +49 (0)30 60 000 249 (Saksa)
Vaaraa osoittavat lausekkeet:	Ei tarvita

Turvallisuustoimenpideohjeet:

Ei saa antaa lasten käsiin. Roiskeet silmistä huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä. Lue aina ennen käytön aloittamista tunnusmerkinnät ja tuotetiedot. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, vesistöihin eikä maaperään.

Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pese materiaaliroiskeet kaikenlaisilta pinnoilta vielä märkänä pois veden kanssa. Lisätietoja: katso EY-käyttöturvallisuustiedote.

VOC-pitoisuus:

Luokka a tyyppi wb, VOC-raja-arvo alkaen 2010 = 30 g/l, VOC-pitoisuus <10 g/l

Jätteiden hävitys:

Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Vie nestemäiset materiaali jäämät valtuutettuun jätemaalien/-lakkojen keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kovettuneina maaleina tai talousjätteenä. Jätekoodinumero 080112.

Pinnoitusrakenne**Pohjustus:**

Hio ja puhdista ei-imevät ja tiiviit alustat ja pohjusta ne Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund). Pohjusta imevät alustat atelier diessner dekogrund -pohjusteella.

Välipinnoitus:

Tasaiset pinnat: Tee peittävä välipinnoitus atelier diessner dekoweiß -pohjamaalilla.

Kuivoidut pinnat: Tee peittävä välipinnoitus hienolla koristelaastilla atelier diessner dekorputz fein tai karkealla koristelaastilla atelier diessner dekorputz grob.

Välipinnoitus voidaan tehdä valkoisella värillä tai sävytettynä atelier diessner aquatone lasur fine -kuultopinnoitteen värille sopivaksi. Suosittelemme tekemään etukäteen vastaavia koepintoja.

Levitysohjeet:

Sekoita atelier diessner aquatone lasur fine -kuultopinnoite varovasti sekoitussauvalla. Älä käytä koneellista vispilää, koska se rikkoo tehostehiukkasia pienemmiksi. Ennen levityksen aloittamista kannattaa tehdä koepinta värisävyä tarkastamiseksi. Levitys tehdään tavanomaisella maaliharjalla ristiin sivellen. Lyhyen kuivahtamisajan (5-10 minuuttia) jälkeen viimeistele/silota kuivalla harjalla (esimerkiksi puhdistusharja, pehmeä tapetointiharja) tai Diessner Classico Venezianer Glättkelle -silotuslastalla.

Levitystapa:

Siveltimellä ja maaliharjalla.

Työvälineiden puhdistus:

Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen vedellä.

Levityslämpötilat:

Älä levitä alle +5 °C ja yli +30 °C ilma-, kohde- ja kuivumislämpötilassa. Älä levitä kuumentuneille alustoille.

Kuivumisaika:

23 °C lämpötilassa ja 50% suht. Ilmankosteudessa pintakuiva ja päällemaalattavias noin 8-10 tunnin kuluttua. Matalammissa lämpötiloissa tai korkeammassa ilmankosteudessa kuivumisaika pitenee.

Muista huomioida:

Työsaumojen välttämiseksi suuremmilla pinnoilla pinnoitus tulee tehdä ripeästi märkää märälle -periaatteella. Älä levitä liian korkeassa huonelämpötilassa; Mikäli mahdollista, vähennä huoneen lämmitystä päivää ennen levitystä. Kuultopinnoitustekniikalla aikaansaatavien pintojen ulkonäkö vaihtelee kulloisenkin värisävyä, värisävyvoimakkuuden, alustan ja levitystavan mukaan. Tarvittaessa tee ennen levitystä koepintoja. Älä levitä alkaalisesti vaikuttaville alustoille. Älä käytä huoneissa, joissa

on korkea ilmankosteus tai joiden pinnoille kohdistuu suoraa vesikuormitusta.

Ohje:

Materiaalin levityksen jälkeen vaaleat tehostehiukkaset saavat aikaan hillityn kuvion, joka silottuu kuivuessaan. Täydellisen kuvumisen jälkeen tulokseksi saadaan lähes täysin tasainen pinta.

Sopivat alustat ja niiden valmistelu

Alustojen täytyy olla kestäviä, kuivia, sileitä tai tasaisesti kuvioituja. Niillä ei saa olla epäpuhtauksia, kukintoja, värjäytymiä, homesientä, kuonakerroksia, jauhemaisia kerroksia eikä erottavia aineksia. Ennestään olevat vanhat pinnoitukset täytyy tarkastaa sopivuuden, tartunnan ja kestävyuden varmistamiseksi. Noudata VOB, osa C, DIN 18363, kohta 3 ja asiaankuuluvien BFS-tiedotteiden ohjeita (Saksa). Puhdistustöissä tulee noudattaa asiaankuuluvia lakimääräyksiä. Suosittelemme tekemään ennen töiden aloittamista koepintoja, joilla tartunta ja pintakuvio pystytään tarkastamaan. Huomioi ennen levitystä jäljempänä mainittujen Diessnerin pohjusteiden tekniset tuotetiedotteet.

Kalkki- ja sementtipitoiset laastiryhmän CS II, CS III, CS IV laastit normin DIN EN 998-1 mukaan (laastiryhmä P II ja P III normin DIN V 18550 mukaan):

Anna uusien tai korjattujen rappauspintojen olla vähintään 2-4 viikkoa ilman jatkokäsittelyä. Anna kuivua ja sitoutua kunnolla tai fluatoi kovettumisen jälkeen. Poista jauhomaiset kerrokset ja kuonakerrokset perusteellisesti. Noudata BFS-tiedotetta nro 9 (Saksa). Pohjusta imukykyiset rapatut pinnat atelier diessner dekogrund -pohjusteella.

Laastiryhmän P IV kipsi- ja valmislaastit normin DIN V 18550 mukaan:

Hio ja puhdistä pölystä sellaiset kipsirappauspinnat, joilla on kuonakerros. Pohjusta imukykyiset rapatut pinnat atelier diessner design dekogrund -pohjusteella. Esipinnoita tiiviit, äärimmäisen sileät ja ei-imukykyiset rapatut pinnat Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).

Kipsikartonilevyt:

Hio tasoitekohdat tasaiseksi ja puhdistä huolellisesti pölystä. Tee yksi pohjustekerros imukyvyn mukaan atelier diessner design dekogrund -pohjusteella tai Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund). Vesiliukoisia ja värjääviä aineita sisältävillä levyillä tulee tehdä yksi pohjustekerros vesiohenteisella Diessner Aqua eristys- ja tartuntapohjusteella (Aqua Isolier- und Haftgrund). Noudata BFS-tiedotteen nro 12 ohjeita (Saksa).

Betoni (sisätiloissa):

Poista mahdolliset muottien irrotusainejäännökset sekä jauhemaiset kerrokset sopivalla menetelmällä. Tasoita imukykyisten betonipintojen imevyys atelier diessner dekogrund -pohjusteella. Esipinnoita tiiviit, äärimmäisen sileät ja ei-imukykyiset betonipinnat Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).

Kestävät, ei-imevät, kiiltävät vanhat pinnoitukset:

Himmennä kiiltävät pinnat (esim. Hiomalla), poista epäpuhtaudet. Tee yksi pohjustekerros Diessner Pinnoite- ja tartuntapohjusteella (Streich- und Haftgrund).

Haurastuneet pinnoitukset:

Poista täydellisesti sopivalla menetelmällä (esim. maalinpoistoaineella). Tee pohjustemaalaus kulloisenkin alustalaadun mukaan.

Liimamaalipinnat ja erittäin heikosti kiinni olevat vanhat maalipinnat:

Pese täydellisesti pois. Liituava materiaali ja liisterijäänteet täytyy poistaa täydellisesti. Tee pohjustemaalaus atelier diessner dekogrund -pohjusteella.

Kunnolla kiinni olevat lasikuitutapetit ja sahajauhotetut paperitapetit:

Pinnoita kuvatus pinnoiterakenteen mukaisesti. Aikaansaatavan ulkonäön tarkastamiseksi suosittelemme tekemään koepintoja.

Muista huomioida

Tässä teknisessä tuotetiedotteessa annetut tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaisia ja vastaavat käyttösovellustekniikkamme viimeisintä tasoa. Näillä tiedoilla tapahtuva neuvonta annetaan kuitenkin sitoumuksetta, koska kulloinkin soveltuva työtapo riippuu kussakin yksittäistapauksessa pinnoitettavan kohteen kunnosta ja voidaan yleensä päättää vain itse kohteen luona oltaessa. Rakennuskohtaiset

erikoistapaukset tulee ottaa huomioon. Näiden tietojen pohjalta ei synny mitään oikeudellisia sitoumuksia.

Erilaisista alustamateriaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suositlemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tekninen neuvonta:
Puh.: +49(0)30 60 000 2-60 (Saksa)
www.diessner-farben.de
info@diessner-farben.de

Diessner GmbH & Co. KG
Postfach 470352
12312 Berliini, Saksa

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Versio 2009-11-02