



Diessner Liimalaasti BK

Diessner Baukleber BK

Liimalaasti Diessnerin eristerappausjärjestelmille

- Voidaan levittää käsin tai koneella
- Mineraalinen
- Kuituvahvistettu
- Harmaa
- Hyvä liimauskyky ja elastisuus
- Sallii vesihöyrydiffuusion

Käyttötarkoitus:

Diessner Liimalaasti (Baukleber) BK on Diessnerin eristerappausjärjestelmien komponentti ja sitä voidaan käyttää liimalaastina polystyreenistä tai mineraalivillasta valmistettujen eristelevyjen liimaamiseen mineraalisille alustoille.

Diessner Liimalaastia voidaan käyttää myös tartuntalaastina muotilla sileäksi valetulla betonilla. Verkotukseen tulee käyttää yksinomaan Diessner Liima- ja verkotuslaastia KAM, SKS tai DAM.

Tekniset tiedot:

Luokitus:	Kuituvahvistettu tehdaskuivalaasti GP CS III W2 – DIN EN 998-1 P III – DIN V 18550
Sekoitusvesi:	n. 5,0 l / 25 kg pakkaus
Vettyymisaika:	n. 3 min
Käyttöaika:	n. 90 min
Pakkauskoko:	25 kg säkki.
Varastointi:	Viileässä, mutta jäätyttömässä säilytystilassa, suojassa säään vaikutuksilta, puuritiöillä, sulje avattu pakkaus välittömästi käytön jälkeen. Suojaa kosteudelta.
Varastointikestävyys:	9 kk.
Menekki:	n. 4 kg/m ² märkäläastia, n. 3,2 kg kuivalaastia Kulloisenkin alustalaadun ja liimaustavan mukaan.
Raaka-aineet:	Sementti - DIN EN 197-1 valikoidut lisäaineet- DIN EN 13139 sekä levitysominaisuuksia parantavat lisäaineet.
Levitystapa:	Käsin, kaikilla soveltuvilla rappauskoneilla.
Levityslämpötila:	Yli + 5 °C ja alle + 30 °C alustan ja ympäristön lämpötila.

Käyttöohjeet:

Alustan valmistelu: alustan täytyy olla kestävä, puhdas, kuiva, rasvaton, vahaton, silikoniton ja pölytön eikä sillä saa olla kuonakerroksia (katso VOB, osa C, DIN 18363, erityisesti 3.1.1 (Saksa)). Tarkasta, että alusta soveltuu kyseisen materiaalin pohjaksi, poista maalinpoistoaineella tai pesemällä ei-kestävät vanhat maalipinnat. Lyö onteloiset rappauspinnat irti ja rappaa tarvittaessa uudelleen, puhdistaa vanhat rappauspinnat huolellisesti. Vahvista liituaavat/hiekkaavat pinnat Diessner Akryyli-hydropohjusteella (Acryl Hydrogrund). Kysy neuvoa, jos kohteessa on erityisiä käyttötekniisiä ongelmia.

Levitysohjeet: Levitä Diessner Liimalaasti (Baukleber) BK käsin tai soveltuvalla rappauskoneella. Käsinlevityksessä sekoita koko säkin sisältö ilmoitettuun määrään vettä paakuttomaksi seokseksi. Materiaalia käytetään kulloisenkin eristerappausjärjestelmän yleisen rakennusvalvonnallisen hyväksynnän ohjeiden mukaan. Tavallisesti seuraavasti:

Polystyreeni- tai mineraalivillaeeristelevyjen liimaus:
Levitä Diessner Liimalaastia (Baukleber) BK jaloteräksisellä lastalla tai koneella eristelevyn taustapuolelle noin 5 cm levyinen katkoton reunapalko ja 3 – 4 kämmenen kokoista laastipaakkua. Jotta liimalaasti tarttuisi optimaalisesti mineraalivillaeeristelevyille, tasoita liimalaastia levyille ensin ohut kerros ja levitä sille sitten tarvittava liimalaastimäärä. Liimauspinnan täytyy olla eristelevyn kiinnipainamisen jälkeen vähintään 40 %. Erittäin tasaisilla alustoilla eristelevyt voidaan liimata myös koko pinnaltaan (levitä liimalaasti pinnalle 10 x 10 hammaslastalla).

Esipinnoitettujen mineraalivillalamellien liimaus:
Levitä Diessner Liimalaastia (Baukleber) BK tasaisen alustan koko pinnalle paksu kerros ja tasoita ja kappaa auki 10 x 10 hammaslastalla. Paina mineraalivillalamellit työntävillä liikkeillä kiinni liimakerrokseen. Liimalaastia voidaan levittää myös suoraan eristelevyille. Tietyn edellyksin myös osapintaliimaus mahdollista, noudata hyväksynnän ohjeita.

Työvälineet:

Käytä levitykseen jaloteräksistä lastaa. Työväline tulee puhdistaa heti käytön jälkeen vedellä.

Ohjeita: korkean suhteellisen ilmankosteuden ja/tai matalien lämpötilojen yhteydessä sitoutumisprosessi voi hidastua voimakkaasti. Hidastavasti vaikuttavat myös ei-imevät alustat käytettäessä polystyreenieristelevyjä. Älä levitä materiaalia suorassa auringonpaisteessa, voimakkaalla tuulella tai sateen tai yöpakkasen uhatessa, suojaa levitetty materiaali sään vaikutuksilta. Käytä sekoitukseen vain puhdasta vettä, älä lisää mitään muita aineita.

Kaikki tässä annetut tiedot, erityisesti tuotteidemme levitykseen ja käyttöön liittyvät ehdotukset, perustuvat tietämyksemme ja kokemuksiimme. Erilaisista materiaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suosittelemme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Jätteiden hävitys:

Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää rakennusjätteinä.

Turvallisuustoimenpideohjeet:

Ärsyttää silmiä ja ihoa. Vakavan silmävaurion vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tuotteen etiketti tai tekninen tuotetiedote. Noudata pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia turvallisuusohjeita ja varoituksia. Tuote sisältää sementtiä, reagoi alkalisesti. Tuote on vähäkromaattinen RL 2003/53/EY mukaan. Ei saa päästää valumaan viemäristöön, maaperään eikä vesistöihin.

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Tekninen neuvonta:

Emme ole voineet käsitellä tämän teknisen tuotetiedotteen puitteissa kaikkia mahdollisia alustoja. Vaikeissa tapauksissa kysy yksityiskohtaisia ja kohdekohtaisia neuvoja asiantuntijoiltamme.

Tekninen neuvonta: 030 60 000 260 (Saksa)

www.diessner-farben.de

info@diessner-farben.de

Diessner GmbH & Co KG

Postfach 470352

12312 Berliini, Saksa

Versio huhtikuu 2009