



Diessner Suojapinnoite SW

Diessner Wetterhaut SW

Diessner Betonitekniiikan pintasuojausjärjestelmä

- Pintasuojausjärjestelmä betonipinnoille, joiden päällä ei ajeta ajoneuvoilla
- Täyttää vaatimukset EN 1504-2, DIN V 18026 (OS 2, OS 4) (Saksa)

Käyttökohteet:

Vesiohenteinen 1-komponenttinen materiaali mineraalisten alustojen peittäviin pohja- ja loppupinnoituksiin ulko- ja sisätiloissa, sopii erityisen hyvin pintasuojausjärjestelmäksi sellaisille betonipinnoille, joiden päällä ei ajeta ajoneuvoilla, täydentää Diessner PCC-järjestelmää.

Tekniset tiedot:

Sideaineperusta:	Vesiohenteinen akrylaattidispersio
Tiheys:	n. 1,3 g/ml (DIN 53217, + 20 °C)
Viskositeetti	(+ 20 °C), voidaan levittää siveltimellä
Pakkauskoko:	15 litran pakkaus.
Sekoitusaika:	2 - 3 min. sähkövispilällä.
Varastointikestävyys:	Noin 6 kk. Säilytä tiiviisti suljetuissa pakkauksissa viileässä ja pakkaselta suojatussa tilassa. Suojaa auringonpaisteilta.
Menekki:	Alustan kuvion ja imukyvyn mukaan noin 150 ml/m ² / levityskerta. Määritä kohdekohtaiset erot koemaalauksella.
Tuotekoodi Maalit ja lakat:	M-DF 02
Vaarasta ilmoitus:	Ei tarvita
Levitysmenetelmä:	Voidaan levittää siveltimellä, telalla tai ruiskuttamalla.
Levityslämpötilan alaraja:	≥ + 8° C alustan ja ympäristön lämpötila.
Kuivumisaika:	+ 23° C lämpötilassa ja 50% suht. ilmankosteudessa pintakuiva ja päällemaalattavissa noin 4 tunnin kuluttua. Parametrien muuttuessa myös kuivumisaika muuttuu.
Työvälineiden puhdistus:	Heti käytön jälkeen vedellä.

Käyttöohjeet:

Alustan valmistelu: Alustan täytyy olla kiinteä, kestävä, puhdas, kuiva (kosteus < 5,0 CM %) ja se ei saa olla jäässä. Poista hauraat pintakerrokset, pöly, irtonainen materiaali, muottiöljyjäännökset, maalijäänteet yms. Varmista, että alusta on riittävän luja ($\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$), epätasaisuuksien syvyys < 3,0 mm. Saumojen tiivisteaineiden päälle ei saa maalata ja ne täytyy suojata teippaamalla.

Levitys: Sekoita Diessner Suojapinnoite (Wetterhaut) SW perusteellisesti ja tee levitys siveltimellä tai telalla, voidaan levittää myös ruiskuttamalla sopivalla ruiskutuslaitteella. Normaalitytapauksessa riittää kahteen kertaan tehty maalaus.

Odotusajat Diessner Hienotasaustaustin (Feinspachtel) PCC 05 ja Diessner Suojapinnoitteen (Wetterhaut) W välillä noin 5 tuntia, odotusaika tämän päälle tehtävälle pinnoitukselle noin 4 tuntia. Älä käytä Diessner Suojapinnoitetta (Wetterhaut) W vaakasuorilla pinnoilla, joille kohdistuu jatkuvaa vesikuormitusta, äläkä sellaisilla pinnoilla, joilla ei ole riittävää kaatoa veden tehokkaaseen poisvalumiseen.

Ohjeita: Käytä yhtenäisillä näkyviin jäävillä pinnoilla aina vain samaan erään kuuluvaa pinnoitetta ja koko pakkaussisältöä. Kuivuminen voi hidastua merkittävästi, jos suhteellinen ilmankosteus on korkea ja/tai ilman lämpötila matala. Älä tee levitystä suorassa auringonpaisteessa, voimakkaalla tuulella, sateen tai yöpakkasen uhatessa, suojaa vastamaalattu pinta sään vaikutuksilta.

Sävytys: Tehtaalla tehty sävytys.

Jätteiden hävitys:

Vie vain täysin tyhjennetyt pakkaukset kierrätyspisteeseen. Vie nestemäiset materiaali jäämät valtuutettuun jätemaalien/-lakkojen keräyspisteeseen. Kuivuneet materiaali jäämät voidaan hävittää kovettuneina maaleina tai talousjätteenä.

Turvallisuustoimenpideohjeet:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet iholta ja silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Jos materiaali levitetään ruiskulla: Älä hengitä maalipölyä ja käytä hengityssuojainta, jos tuuletus ei ole riittävän tehokasta. Lue aina ennen käyttöä tuotteen tunnusmerkinnät ja tuotetiedot. Älä päästä valumaan viemäristöön, maaperään eikä vesistöihin. Suojaa huolellisesti kaikki sellaiset pinnat, joita ei pinnoiteta. Pesä maaliroiskeet kaikenlaisilta pinnoilta heti pois veden kanssa. Lisätietoja: katso Käyttöturvallisuustiedote.

Muista huomioida:

Kaikki tässä annetut tiedot, erityisesti tuotteidemme levitykseen ja käyttöön liittyvät ehdotukset, perustuvat tietämykseen ja kokemuksiimme. Erilaisista materiaaleista ja meistä riippumattomista työolosuhteista johtuen suosittelme joka tapauksessa tekemään riittävästi omia koepintoja, jotta pystyt varmistamaan tuotteidemme soveltuvuuden haluttuun käyttötapaan ja käyttötarkoitukseen.

Tämän teknisen tuotetiedotteen julkaisemisen myötä kaikkien edeltävien versioiden voimassaolo lakkaa.

Erikoisohjeita:

Tekninen neuvonta: Emme ole voineet käsitellä tämän teknisen tuotetiedotteen puitteissa kaikkia mahdollisia alustoja ja niiden pinnoitusteknistä käsittelyä. Vaikeissa tapauksissa kysy yksityiskohtaisia ja kohdekohtaisia neuvoja asiantuntijoiltamme.

Tekninen neuvonta: 030/600002-61 (Saksa)
www.diessner-farben.de
info@diessner-farben.de

Diessner GmbH & Co KG
Postfach 470352
12312 Berliini, Saksa

Versio syyskuu 2009