



## TIIVISTENAUHA 2D Fugendichtband 2D

<b>Käyttöalue:</b>	Kokoonpuristettu turpoava tiivistenauha rakennusosien liitoksiin eristerappausjärjestelmissä 2 –suuntainen tiivistys. (ei liikuntasaumioihin)	
<b>Tekniset tiedot:</b>	rakennusaineluokitus	B 1 (vaikeasti syttyvä) Z-PA-III-Nr.2.3160 DIN 4102
	Vesihöyryndiffuusio- luku $\mu$	$\mu \leq 100$ DIN 52615
	Lämpötilojen kestävyys t	- 30 °C bis + 90 ° C
	Sauman pitävyys	$a < 0,1 \text{ m}^3 / [ \text{h m (da Pa) } ]$ DIN 18055
	Sivusateenpitävyys	600 Pa sivusateentiivis max. saumanleveydellä
	Säänkestävyys	täyttää DIN 53387 luokituksen
<b>Ominaisuudet:</b>	Sivusateentiivis Säänkestävä Diffuusioavoin Tuulitiivis Elastinen Palautumiskykyinen Kaksisuuntainen tiivistys parantaa saumaleveystoleranssia 15 cm leveys 2- 6 mm saumapaksuuteen	
<b>Alustan esikäsittely:</b>	Alustan pitää olla puhdas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineista (esim öljy,rasva, pöly)	
<b>Työskentely:</b>	Tiivistysnauha liimataan alustaan ja eristelevyt painetaan tiiviisti päin nauhapintaa. (tiivistenauhan turpoamista ei tarvitse huomioida) Tiivistenauhojen liitokset saennetaan puskusaumoin.	
<b>Materiaalikoostumus:</b>	Kyllästetty polyuretaanivaahdonauha	
<b>Toimitusmuoto:</b>	Typ 15/ 2-6 Rulla à 18 m ;10 Rullaa/ laatikko, värisävy antrasiitti	
<b>Varastointi:</b>	Kuivassa,viileässä < 20 °C, ei vaarallinen tuote säilyvyys, n. 1 vuosi	
<b>Huomota:</b>	Asennusläpötilaa ei tarvitse huomioida.	

